



Iso Metal Primer WB – grund pentru metal

Fisa tehnica:

Descrierea produsului

Iso Metal Primer WB este un grund (primer) anticoroziv pe baza de apa si rasini alchidice modificate. Produsul contine de asemenea si pigmenti anticorozivi ca fosfatul de zinc si pigmenti de acoperire.

Datorita compozitiei sale unice, Iso Metal Primer WB are urmatoarele proprietati:

- Aderenta buna la suprafete metalice noi si prevopsite.
- Uscare rapida.
- Rezistenta la apa este deja atinsa dupa cca. 4 ore de uscare la 20°C.
- Poate fi acoperit cu vopsele pe baza de apa ca: Isonit - vopsea de acoperis (toate tipurile) si vopsele pe baza de solvent ca: Metal Topcoat.

Utilizare

Iso Metal Primer WB poate fi aplicat pe acoperisuri metalice noi sau vopsite anterior, precum si pe panouri metalice de fatada, acoperite cu poliester sau PVC, pentru reimprospatarea culorii. In plus, produsul poate fi de asemenea folosit pentru protectia oricarei suprafete metalice exploatate in aer liber sau la interior. Inainte de aplicarea Iso Metal Primer WB, asigurati-va ca suprafata de baza este bine curatata. Folositi un aparat de spalat cu presiune si detergent pentru a indeparta praful, grasimea, vopseaua degradata si rugina care se exfoliaza.

Nu aplicati Iso Metal Primer WB la temperaturi mai mici de 10°C.

Recomandare: Efectuati intodeauna un test de acoperire pentru a va asigura de compatibilitatea produsului cu suprafata.

Date tehnice

Compozitie: pe baza de apa si rasini alchidice modificate.

Culori: Gri deschis si rosu-oxid.

Greutate: 1,30 kg/litru.

Grosimea stratului: 100 microni-strat umed, 40 microni- strat uscat.

Consum: 8-12 m²/litru.

Luciu: 5-mat.

Timp de uscare: 1 ora la 20°C si 60% umiditate relativa a aerului.

Revopsire: dupa 1 – 2 ore la 20°C.

Conditii de aplicare: Temperatura de aplicare min. 10°C.

Metoda de aplicare: pensula, rola, pistol de vopsit.

Curatare: cu apa si sapun.

COV: Max. 30g/l (cat.A/g).

Depozitare: Loc uscat, **ferit de inghet**, a nu se lasa la indemana copiilor.